

ICOLATEX® 2 EN 1

Techos y menor salpique

DESCRIPCIÓN

Nuevo Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique, es una pintura base agua, tipo emulsión vinil acrílica. No contiene plomo ni cromo.

USOS

Recomendado para pintar y decorar techos interiores de mampostería, concreto, estuco, ladrillo, etc., con una pintura de menor salpique.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Techos
- ✓ Menor salpique



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Brillo, 60°	<10	%
Viscosidad	105 - 115	KU
Densidad	5 - 6, según color	Kg / Gal
Método de aplicación	Brocha/Rodillo/Pistola	
Contenido de VOC	55 - 140, según color	Gramos/Litro, menos agua ASTM D6886
Secamiento al tacto	0.5 - 1	Horas
Secamiento al manejo	2 - 3	Horas
Secamiento entre manos	1 - 2	Horas
Rendimiento teórico	>28	m2/ gal

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

Elimine los acabados deteriorados con rasqueta o lija.

Resane todas las grietas, agujeros y demás defectos que puedan afectar el acabado de la superficie.

Lije suavemente las superficies con pintura brillante en buen estado para suprimir el brillo y en las superficies mate limpie y seque bien, después aplique Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique.

Preparación del Producto y Aplicación

Con una espátula revuelva el Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique para obtener completa uniformidad.

Diluya el producto con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	*CANTIDAD DE	
	ICOLATEX® 2 EN 1	AGUA
Brocha o Rodillo	1 galón	30%
Pistola convencional	1 galón	40%
Pistola airless	1 galón	10%

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o cantidad del producto.

En superficies nuevas: Aplique 2 manos (capas) de Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique, para obtener un buen acabado.

En superficies pintadas con color similar: Aplique una mano (capas) de Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique, con la dilución recomendada según equipo de aplicación a utilizar.

En superficies pintadas con colores intensos: Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos (Capas) de Icolatex® 2 en 1 Techos y Menor Salpique según la intensidad del color a cubrir.

Todos los colores son entremezclables.

En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa).

Lave los equipos de aplicación con agua.



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre Estuco 40m²/galón a 45m²/galón a 2 manos (diluido al 30%)
En repinte sobre color diferente.....35m²/galón a 40m²/galón a 2 manos (diluido al 30%)
En repinte sobre color igual o similar.....40m²/galón a 45m²/galón a 2 manos (diluido al 30%)

PRESENTACIONES

Caneca 5 galones
Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad.
Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.
Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que esté seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.



En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): En Colombia al 018000-51 14 14. Fuera de Colombia al (0574) 4444578.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.